

ABA – TA10

چسب کاشی پودری

پشتیبانی فنی
شرکت آرا بتن اروند، در صورت نیاز آماده ارائه خدمات فنی مرتبط در کارگاه می‌باشد.

ویژگی‌های فنی

نوع محصول: پودر
رنگ: خاکستری
رنگ ملات: خاکستری
آب مصرفی: 24 تا 25 درصد
جرم مخصوص ملات (kg/L): 2/0
میزان مصرف پودر (kg/m²): 3 تا 5
مقاومت چسبندگی کششی (EN 1348): بیش از 1 MPa
همراه با اتصال‌زا (یک سوم آب): بیش از 1/2 MPa
همراه با اتصال‌زا (نصف آب): بیش از 1/4 MPa

چسب کاشی پودری ABA – TA10، یک چسب کاشی بر پایه سیمان همراه با انواع افزودنی معدنی و پلیمری مناسب نصب انواع سنگ، سرامیک، کاشی و موزاییک می‌باشد.

کاربردها

چسب کاشی پودری ABA – TA10، در موارد که نیاز به یک چسب کاشی اقتصادی با خواص مناسب برای نصب انواع سنگ، سرامیک، کاشی و موزاییک سطوح افقی و قائم بر روی بتن، سنگ، گچ، کاشی، و غیره می‌باشد، استفاده می‌گردد.

روش مصرف

ابتدا سطح زیر کار صاف و در صورت نیاز زنجاب و کاملاً تمیز گردد و آب اضافی خارج گردد تا اتصال مناسب بین چسب و سطح زیر کار حاصل شود. برای صاف کردن سطح زیر کار، می‌توان از ملات‌های ترمیمی ABA – RM20 یا ABA – RM40 استفاده نمود.

25 کیلوگرم پودر به تدریج به 6 تا 6/3 لیتر (24 تا 25 درصد) آب اضافه و 2 تا 3 دقیقه ترجیحاً با هم‌زن با سرعت کم هم زده شود. در دمای 20 درجه، تا 60 دقیقه کارایی مناسبی دارد. ساخت چسب بسیار سفت و یا بسیار روان، نمی‌تواند باعث چسبندگی مناسب شده و یا وزن قطعه را تحمل کند.

برای نصب قطعات بر روی دیوار، داخل استخر، مناطق مرطوب، و محل با گرمایش از کف، به جای یک سوم تا نصف آب، از محصول اتصال‌زا و آب‌بند ABA – BA10 یا ABA – BA20 استفاده گردد. چسب آماده شده با ماله یا کاردک دنده‌دار و یا گاهی بصورت لقمه‌ای قابل اجرا می‌باشد. هنگام نصب، کاشی، سرامیک و یا سنگ با فشار و ترجیحاً حرکت کشویی در محل قرار داده شود. برای نصب قطعات بزرگ در سطوح دیوار، به علت سنگینی قطعات و جذب کم، عملیات نصب در چند مرحله و در فواصل زمانی مناسب انجام شود. دمای محل اجرا بالاتر از 10 درجه سانتی‌گراد باشد. بندکشی ترجیحاً از حدود 24 ساعت تا 3 روز پس از گیرش چسب، بسته به ابعاد قطعات، آغاز گردد.

نحوه نگهداری

در محل خشک، سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری گردد. تحت شرایط صحیح نگهداری، تا 12 ماه پس از تولید قابل مصرف می‌باشد.

بسته بندی

کیسه 25 کیلوگرمی