

ABA – TG11

پودر بندکشی آب بند پایه سیمانی

پشتیبانی فنی

شرکت آرا بتن اروند، در صورت نیاز آماده ارائه خدمات فنی مرتبط در کارگاه می‌باشد.

ویژگی‌های فنی

نوع محصول: پودر ریز
رنگ: خاکستری/سفید/رنگی
رنگ ملات بندکشی: خاکستری/سفید/رنگی
جرم مخصوص ملات (kg/L): 2
آب مصرفی: 23 تا 25 درصد وزن پودر

پودر بندکشی پایه سیمانی ABA – TG11، یک ملات ریزدانه با رنگ خاکستری، سفید یا رنگی، برای بندکشی انواع درزها مانند درزهای کاشی، سرامیک، سنگ و غیره می‌باشد.

کاربردها

پودر بندکشی ABA – TG11، برای بندکشی درزهای مختلف تا ضخامت 3 میلی‌متر و عمق حدود 15 میلی‌متر استفاده می‌شود. این ماده با دارا بودن چسبندگی زیاد، نفوذناپذیری مناسب، مقاومت مناسب در برابر مواد شوینده غیر اسیدی، مقاومت مناسب در برابر یخبندان، و همچنین بدون انقباض بودن، برای بندکشی انواع کاشی، سنگ، سرامیک، موزاییک، کفپوش، سنگ مصنوعی، قطعات بتنی و غیره که نیاز به یک ماده بندکشی آب‌بند نسبتاً منعطف دارند، استفاده می‌شود.

روش مصرف

ابتدا محل درز باید کاملاً از گرد و خاک، چربی، رنگ، ذرات لقی یا هر ماده‌ای که مانع اتصال باشد، تمیز گردد و به سطح سالم و مقاوم رسیده باشد.

برای آماده‌سازی ملات بندکشی، پودر و آب با نسبت وزنی حدود 4 به 1 مخلوط شود (با توجه به نیاز به ملات خمیری یا روان، تنظیم شود). پیشنهاد می‌گردد ابتدا آب داخل ظرف مخلوط‌کن ریخته شود، به تدریج پودر خشک اضافه گردد و عملیات اختلاط با هم‌زن با سرعت کم (400 دور در دقیقه) تا همگن شدن ملات، ادامه یابد. دمای محل اجرا ترجیحاً بالاتر از 5 و کمتر از 35 درجه سانتی‌گراد باشد.

در دمای 20 سانتی‌گراد و رطوبت 50 درصد، فرصت استفاده از ملات بندکشی حدود 60 دقیقه پس از ساخت آن می‌باشد. ترجیحاً از تیخیر شدید آب از سطح یا تابش مستقیم آفتاب به سطح بندکشی اجرا شده جلوگیری شود.

میزان مصرف

میزان مصرف برای هر لیتر درز، حدود 1/6 کیلوگرم می‌باشد.

نحوه نگهداری

در محل خشک، سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری گردد.

تحت شرایط صحیح نگهداری، تا 12 ماه پس از تولید در بسته‌بندی اولیه قابل مصرف می‌باشد.

بسته بندی

کیسه 5 و 25 کیلوگرمی